

## FICHE TECHNIQUE

### LC 3 NOIR

**Domaine d'application** : Laque Cellulosique brillante applicable sur bois et métal.

**Composition** :

Liants : Alkyde –Nitro.  
Pigment.  
Solvants : Divers  
Additifs : Divers.

**Caractéristiques** :

Finesse : 8 – 9  
Viscosité : 180 +/- 10 CA4 à 20 °C  
Densité : 1,12  
Extrait sec : 45 % +/- 1 %  
Séchage : 15-20 minutes à 20°C.  
Aspect : Brillant.  
Rendement : 9.5 M2/L

**Utilisation** :

Bien mélanger la peinture avant application.  
Application : Pistolet.  
Dilution : Diluant cellulosique Nitro 730.  
Application en 02 couches.  
La surface doit être bien propre.

**Conditionnement** : 0.7 ,2.7 et 16 kg net

**Délai de stockage** : 24mois dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur et des intempéries.

**Mesures de sécurité** : Produit inflammable ; ne pas respirer ; porter les moyens de Protection individuelle (gants, masque etc.) et aérer les lieux de travail.  
En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin

**G A M M E D E P R O D U C T I O N :**

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.