



PEINTURES MIDY II

Usine et siège : Lot n° 07, Zone d'activité de Zéralda

Tél : +213 23 20 81 80 / Mobile : + 213 770 699 807/+ 213 560 509 990

www.peinturemidy2.com

FICHE TECHNIQUE

ARTISTE SPECIAL PLAFOND- PLAFONEX

Définition : Peinture en phase aqueuse à haut pouvoir couvrant.

Destination : Pour les murs et plafonds.

Propriétés : Haut pouvoir couvrant, application facile, sans odeur.

Caractéristiques :

Teinte : Blanc

Finesse : 7-8

Viscosité brookfield T64V20 à 20-25°C : 15 000±5000 Cp.

Extrait sec : 66 +/- 2 %.

Aspect : Mat.

Rendement théorique : 8.65 M2/L pour une épaisseur humide de 115 microns.

Rendement pratique : 5 à 6 M2/kg selon la porosité du support.

Densité : 1.55±0.05

Séchage : 2 à 3 heures,

Recouvrable après 4 heures selon la température et l'humidité ambiante.

Mise en œuvre :

Supports : Conforme au DTR E6.6.

Préparation du support : les travaux de préparation, que ce soit sur fonds neufs ou anciens, doivent être conformes au DTR E6.6. Il est recommandé de faire une reconnaissance du support pour lui adapter un traitement approprié.

Système recommandé :

Impression : pour les supports poreux, absorbants appliquer Acryfixe ou fixopac lisse selon la nature du support.

Finition : 01 à 02 couches.

Application du produit :

Produit prêt à l'emploi pour les applications au rouleau ou la brosse.

Bien mélanger avant application,

Nettoyage du matériel : eau

Matériel d'Application : Brosse, rouleau.

Conditionnement : 5, 18 et 20 kg net dans bidons plastique.

Stabilité du produit : 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur

Mesures de sécurité :

Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

GAMME DE PRODUCTION :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.