



FICHE TECHNIQUE

Midyfix

Définition : Impression pigmentée à base de résine en phase aqueuse.

Utilisation :

Intérieur et extérieur. Destiné à être recouvert par les peintures en phase aqueuse ou glycérophthaliques et les finitions décoratives.

Propriétés :

Très Bon couvrant
Extra blanc.
Bon pouvoir de fixation.
Régule l'absorption du support
Sans odeur.
Application facile.

Caractéristiques

Aspect dans le pot : Blanc laiteux
Aspect du film sec : opaque
Viscosité Brookfield T64V20 : 13000±5000 Cp à 20-25°C.
Densité : 1,55±0.05.
Extrait sec : 67.5±2 %.
Séchage : 2-3 heures à 20°C selon la nature et la porosité du support.
Recouvrable : 6 heures
Rendement : 4 à 5 M2/kg selon la nature et la porosité du support.

Mise en œuvre :

Supports

Ciment et supports minérales

Préparation des supports :

Les supports, les travaux de préparation, et les conditions de mise en œuvre doivent être conformes au DTR E6.6.

La surface doit être complètement sèche

Enlever les poussières, les moisissures et toutes traces d'anciennes peintures non adhérentes avant d'appliquer le **Midyfix**.

Application du produit :

Prêt à l'emploi. Dans certain cas, peut être dilué jusqu'à 20% d'eau. Selon l'état et la porosité du support.

Matériel d'Application : Brosse et rouleau

Nettoyage du matériel : eau. .

Conditionnement : 5 et 20 kg net.

Stabilité du produit : 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur

Mesures de sécurité : Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

GAMME DE PRODUCTION :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.