

---

**FICHE TECHNIQUE****MIDYFLEX****Nature et domaine d'utilisation :**

Finition alkyde brillante applicable sur tous les supports bâtiment (Cuisine, salle de bain, boiserie, métaux ferreux,..)

**Caractéristiques :**

Finesse : 8-9

Extrait sec : 31 à 40% selon la couleur.

Densité moyenne : 0.9943

Viscosité : 220 sec +/- 10 sec CA4 à 20°C Séchage :

Hors poussière : 3-4 heures Sec : 16 heures.

Recouvrable : 24 heures

Rendement théo. 8 à 15 m<sup>2</sup>/l selon la couleur Rendement

pratique moyen : 160 g /m<sup>2</sup>

**Mise en œuvre :**

- Le support doit être convenablement préparé.
- L'application se fait en général en deux couches
- Dilution avec du white spirit jusqu'à 10% selon le moyen d'application.
- Matériel d'application : brosse, rouleau et pistolet.
- Nettoyage du matériel au white spirit.

**Aspect :**

Brillant.

**Teintes :**

Rouge, bleu, vert wagon, vert jardin, marron datte, marron foncé, gris clair, gris foncé, rouge brique, noir, Jaune.

**Mesures de sécurité :**

Produit inflammable. Ne pas respirer. Aérer les lieux de travail.

**Conditionnement :** 0.4kg, , 2.7kg et 18 kg

---

**G A M M E D E P R O D U C T I O N :**

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.