



PEINTURE MIDY II

Usine et siège : Lot n° 07, Zone d'activité de Zéralda
Tél : +213 23 20 81 80 /Mobile : + 213 770 699 807/+ 213 560 509 990
www.peinturemidy2.com

FICHE TECHNIQUE

BLANDEX

Définition : Peinture à base du styrène acrylique en phase aqueuse.

Destination : Intérieur et extérieur.

Classification : AFNOR : Famille I, classe 7b2 selon NF T30-005

Caractéristiques :

Teinte : Blanche

Finesse : 6-7

Viscosité : 12000-14000 Cp brookfield T64V20 à 20°C

Extrait sec : 67 +/- 2 %.

Séchage : 2 heures,
recouvrable 4 heures. Aspect : Mat

Densité moyenne : 1.67

Rendement : 3 à 4 M2/ kg selon la nature du support.

Mise en œuvre :

Supports : Conforme au DTR E6.6.

Préparation du support : les travaux de préparation, que ce soit sur fonds neufs ou anciens, doivent être conformes au DTR E6.6. Il est recommandé de faire une reconnaissance du support pour lui adapter un traitement approprié.

Système recommandé :

Impression : Acryfixe ou fixopac lisse selon la nature du support.

Finition : 02 couches de Blandex.

Application du produit :

Produit prêt à l'emploi. En cas de dilution, ne pas dépasser 3%.

Bien mélanger avant emploi

Dilution à l'eau.

Nettoyage du matériel : eau.

Matériel d'Application : Brosse et rouleau.

Conditionnement : 2, 5, 10 et 25 kg net dans bidons plastique.

Stabilité du produit : 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

Mesures de sécurité : Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.