
FICHE TECHNIQUE

MIDYFLEX

Nature et domaine d'utilisation :

Finition alkyde brillante applicable sur tous les supports bâtiment (Cuisine, salle de bain, boiserie, métaux ferreux,...)

Caractéristiques :

Finesse : 8-9

Extrait sec : selon la couleur.

Densité moyenne : 0.9943 ± 0.05

Viscosité : 220 sec +/- 20 sec CA4 à 20-25°C

Séchage :

Hors poussière : 3-4 heures

Sec : 16 heures.

Recouvrable : 24 heures

Rendement théo. 8 à 15 m²/l selon la couleur

Rendement pratique moyen : 160 g /m²

Mise en œuvre :

- Le support doit être convenablement préparé.
- L'application se fait en général en deux couches
- Dilution avec du white spirit jusqu'à 10% selon le moyen d'application.
- Matériel d'application : brosse, rouleau et pistolet.
- Nettoyage du matériel au white spirit.

Aspect :

Brillant.

Teintes :

Rouge, bleu, vert wagon, vert jardin, marron datte, marron foncé, gris clair, gris foncé, rouge brique, noir, Jaune.

Mesures de sécurité :

Produit inflammable. Ne pas respirer. Aérer les lieux de travail.

Conditionnement : 0.4kg, 2.7kg et 18 kg

GAMME DE PRODUCTION :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pâte, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatifs universels, diluants et autres.