
FICHE TECHNIQUE

MIDYFER

Nature :

Sous couche à base d'alkyde longue en huile.

Propriétés :

Economique, application facile, bon garnissant.

Utilisation :

En sous couche pour la ferronnerie (Barrodage, portes, rampes d'escaliers etc.).

Caractéristiques :

Finesse : 5-6

Extrait sec : 47% +/- 2%

Densité : 1,15±0.05.

Viscosité : 180 sec +/- 20 sec CA4 à 20-25°C

Séchage :

Hors touché : 1 heures

Sec : 24 heures

Rendement théorique : 9 m²/l

Rendement pratique : 150 à 170 g /m².

Aspect : Mat

Mise en œuvre :

Bien mélanger la peinture avant emploi.

Supports : bien traiter la surface avant application de la peinture.

Sur métal nu : bien dégraisser et dérouiller

Sur anciennes peintures : décaper et/ou poncé selon la nature et l'état de l'ancienne peinture.

Application :

Au pinceau : application sans dilution.

Au pistolet : Diluer avec le diluant D020 entre 10 et 20 %. L'application se fait en général en deux couches croisées mouillée sur mouillée.

Matériel d'application : Pistolet, pinceau.

Finition : Après 12 heures de séchage, appliquer une finition Alkyde.

Conditionnement : 0.4 kg, 0.8kg, 3kg et 25 kg net

Mesures de sécurité :

Produit inflammable, ne pas respirer, porter les moyens de protection individuelle (gants, masques etc.) et aérer les lieux de travail.

GAMME DE PRODUCTION :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pâte, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatifs universels, diluants et autres.